



ООО «Завод Кронакрил»  
РФ, Ярославская обл., г.Тутаев  
тел/факс (4852)98-18-95, 97-25-56

Паспорт качества  
**Пигмент красный железокисный м.KR 140**  
**ТУ 20.30.21-021-88737636-2017**

Вид тары: 25кг

№ п/п	Наименование показателя Parameters	Норма по ТУ Norms on TU	Метод испытаний Test method
1	Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не менее (Mass portion of iron compounding in recalculation to Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, min)	92	ISO 1248 Method A
3	Массовая доля летучих веществ, %, не более (Mass portion of volatile matters, %, max)	0,5	ISO 787-2
4	Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более (Mass portion of matters, soluble in water, %, max)	1	ISO 787-3
5	pH водной вытяжки (pH water suspension)	5-8	ISO 787-9
6	Маслоёмкость, г/100г пигмента, не более (Oil absorption, g/100g of pigment, max)	30	ISO 787-5
7	Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0063, %, не более на сите с сеткой 0045, %, не более (Residue on the sieve with net 0063 and 0045 after wet dispersion, %, max)	0,3 0,5	ISO 787-7
8	Укрывистость, г/м <sup>2</sup> , не более (Presence of good hiding power, g/m <sup>2</sup> , max)	7,0	ISO 2814
9	Диспергируемость, мкм, не более (Dispersibility, mkm, max)	30	ISO 8780-1
10	Цвет (Color)	В пределах утвержденных образцов	—
11	Интенсивность, согласно контрольного образца (Intensity, in accordance with a control sample)	95-105	ISO 787-16
12	Полное цветовое различие ΔE, не более (Full color distinction ΔE, max)	2	ISO 787-1

Гарантийный срок хранения пигмента – 12 месяцев со дня изготовления

Лаборант  Митрофанова С.А.

